Armstrong

РАСТЕРНИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

CIRRUS

ПАНА ЗА ОКАЧЕНИ ТАВАНИ ОТ СЕРИЯТА PRIMA



ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Пана за растерни тавани, произведени от минерална вата с пълнители: перлит, целулоза, глина и скорбяла, покрити с дисперсна боя, безцветна откъм задната повърхност и бяла откъм лицевата страна. Паната са бели и с фактура на мазилка.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Окачените тавани **Armstrong** са приложими в много сфери на строителството: в жилищни, обществени и промишлени сгради като офиси, банки, търговски обекти, хотели, ресторанти, гимнастически салони, фитнес центрове, учебни заведения и др.

СПЕЦИФИЧНИ СВОЙСТВА НА ОКАЧЕНИТЕ ТАВАНИ ARMSTRONG




- Гаранция от производителя 10 години за серията PRIMA;
- Окаченият таван придава изискан завършек на помещението;
- Подобрява акустичната среда и вътрешния микроклимат;
- Разкроява се лесно с нож. Бърз и лесен монтаж и демонтаж;
- Не вреди на човешкото здраве и не изисква специални предпазни средства при работа;
- Не гние и не е среда за развитие на микроорганизми, не се напада от гризачи;
- Повишава времето за пожароустойчивост на сградите;
- Плочите са много леки, а имат стабилни размери;
- Лесно се пренасят и монтират от сам човек.

ОПАКОВКА

Картонени кутии. Върху етикетите са отразени името на производителя и основните характеристики на продукта.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Ръб на окачване	Символ	Дебелина (mm)	Дължина (mm)	Ширина (mm)	m²/пакет	Тегло / m²
	Board	15	600	600	5.76	4.00
	Tegular	15	600	600	5.04	4.00
	Microlook	15	600	600	5.04	4.00

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Характеристика	Символ	Стойност			Мерна единица			Стандарт
Пожарна характеристика (горимост)	A_1	негорим			-			БДС EN 13501-1
Пожароустойчивост на хоризонтална носеща конструкция	-	60			min			БДС 16556-87
Относителна влажност на въздуха при 40° C	*RH*	95			%			БДС EN 13964
Светлоотразяване	*100 Lux*	83			%			ISO 7724-2
Стабилност на размерите 48h, 35°C	-	≤ 1			%			БДС EN 1604
Водопоглъщане за 24h частично потапяне	W_p	≤ 1			kg/m²			БДС EN 1609
Коефициент на топлопроводност	λ_D	0.052 - 0.057			W / m.K			БДС EN 12667 ISO 8302
Коефициент на звукопоглъщане α_s (на окачен таван с 20cm въздушен слой)	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	БДС EN ISO 20354
	α_s/δ = 15mm	0.40	0.35	0.45	0.55	0.70	0.75	
Усреднен коефициент на звукопоглъщане	α_w	0.55			-			БДС EN ISO 20354
Усреднен коефициент на звукопоглъщане	*NRC*	0.50			-			ASTM C 423 REV A
Коефициент на звукоизолация	*Dncw*	36			dB			БДС EN ISO 20 140 - 9
Българско техническо одобрение	БТО № 04.65 / 01.12.2004г			НИИСМ ЕООД, гр. София				БДС EN 13964
Здравна оценка	№ РД-I-856/13.12.2004 от Министерство на здравеопазването на РБългария							
Система за определяне на качеството	Сертификат № 653562 / 07.05.2002			Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)				ISO 9001:2000

Информацията, посочена в тази техническа спецификация, дава свойствата на изделията към момента на написването ѝ. Производителят запазва правото си да променя някои свойства поради непрекъснато подобряване качествата на произвежданите материали.

Адрес: СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД
1592 София, п.к. 150; ж.к. Дружба 1,
бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50
*национален телефон: **070019889**; факс: **02/979 00 60***
*web page: **www.siper.bg**; e-mail: **office@siper.bg***

СИПЕР SIPER