Armstrong

РАСТЕРНИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

FINE FISSURED

ПАНА ЗА ОКАЧЕНИ ТАВАНИ ОТ СЕРИЯТА PRIMA



ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

ПРИЛОЖЕНИЕ

Окачените тавани **Armstrong** са приложими в много сфери на строителството: в жилищни, обществени и промишлени сгради като офиси, банки, търговски обекти, хотели, ресторанти, гимнастически салони, фитнес центрове, учебни заведения и др.

СПЕЦИФИЧНИ СВОЙСТВА НА ОКАЧЕНИТЕ ТАВАНИ ARMSTRONG




- Гаранция от производителя 10 години за серията PRIMA;
- Окаченият таван придава изискан завършек на помещението;
- Подобрява акустичната среда и вътрешния микроклимат;
- Разкроява се лесно с нож. Бърз и лесен монтаж и демонтаж;
- Не вреди на човешкото здраве и не изисква специални предпазни средства при работа;
- Не гние и не е среда за развитие на микроорганизми, не се напада от гризачи;
- Повишава времето за пожароустойчивост на сградите;
- Плочите са много леки, а имат стабилни размери;
- Лесно се пренасят и монтират от сам човек.

ОПАКОВКА

Картонени кутии. Върху етикетите са отразени името на производителя и основните характеристики на продукта.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Ръб на окачване	Символ	Дебелина (mm)	Дължина (mm)	Ширина (mm)	m²/пакет	Тегло / m²
						3.50
	Board	15	600	600	5.76	3.50
		15	1200	600	7.20	
	Tegular	15	600	600	5.04	3.50
	Microlook	15	600	600	5.76	3.50

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Характеристика	Символ	Стойност			Мерна единица			Стандарт
Пожарна характеристика (горимост)	A_1	негорим			-			БДС EN 13501-1
Пожароустойчивост на хоризонтална носеща конструкция	-	60			min			БДС 16556-87
Относителна влажност на въздуха при 40° C	*RH*	95			%			БДС EN 13964
Светлоотразяване	*100 Lux*	83			%			ISO 7724-2
Стабилност на размерите 48h, 35°C	-	≤ 1			%			БДС EN 1604
Водопоглъщане 24h частично потапяне	W_p	≤ 1			kg/m²			БДС EN 1609
Коефициент на топлопроводност	λ_D	0.052 - 0.057			W / m.K			БДС EN 12667 ISO 8302
Коефициент на звукопоглъщане α_s (на окачен таван с 20cm въздушен слой)	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	БДС EN ISO 20354
	α_s / δ = 15mm	0.30	0.40	0.50	0.65	0.70	0.75	
Усреднен коефициент на звукопоглъщане	α_w	0.60			-			БДС EN ISO 20354
Усреднен коефициент на звукопоглъщане	*NRC*	0.55			-			ASTM C 423 REV A
Коефициент на звукоизолация	*Dncw*	34			dB			БДС EN ISO 20 140 - 9
Българско техническо одобрение	БТО № 04.65 / 01.12.2004г			НИИСМ ЕООД, гр. София				БДС EN 13964
Здравна оценка	№ РД-I-856/13.12.2004 от Министерство на здравеопазването на РБългария							
Система за определяне на качеството	Сертификат № 653562 / 07.05.2002			Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)				ISO 9001:2000

Информацията, посочена в тази техническа спецификация, дава свойствата на изделията към момента на написването ѝ. Производителят запазва правото си да променя някои свойства поради непрекъснато подобряване качествата на произвежданите материали.

Адрес: СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД
1592 София, п.к. 150; ж.к. Дружба 1,
бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50
*национален телефон: **070019889**; факс: **02/979 00 60***
*web page: **www.siper.bg**; e-mail: **office@siper.bg***

СИПЕР SIPER