

МЕМБРАНИ С МЕТАЛНО ПОКРИТИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ASFALDAN AL-80 ELAST

МЕМБРАНИ С ПОКРИТИЕ ОТ АЛУМИНИЕВО ФОЛИО

ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Еластомерна хидроизолационна мембрана, произведена от дестилиран битум, модифициран с SBS (стирол-бутадиен-стирол) полимер. Долната ѝ страна е покрита с лесно изгарящо, тънко полиетиленово фолио, което се разтопява изцяло и изчезва под пламъка на горелката; а горната - е защитена с гофрирано алуминиево фолио, като от единия край е оставена непокрита ивица, служеща за заваряване чрез припокриване на съседните мембрана. Металното фолио, изпълняващо и функцията на армировка, представлява допълнителна защита от ултравиолетовите лъчи и от стареене, а също така придава естетичен външен вид на завършения покрив.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Еластомерна мембрана, подходяща за:

- повърхностен слой в двуслойни системи хидроизолационни покрития за плоски покриви;
- долен слой в двупластови хидроизолационни системи на покривни тераси, достъпни за пешеходен трафик (под тежка защита);
- слой за спиране на капилярно проникване на влагата;
- горен или единствен слой на основи и сутеренни стени на сгради.

1 алуминиево гофрирано фолио
2 модифициран SBS битум
3 полиетиленово фолио



СПЕЦИФИЧНИ СВОЙСТВА НА МОДИФИЦИРАНИТЕ БИТУМНИ МЕМБРАНИ

- Мембраните се заваряват газопламъчно с горелка, при нисък разход на пропанбутан;
- Съвършено приспособяване към всички видове строителни конструкции (бетонови, метални, панелни и др.);
- Възможност за приложение при сгради в жилищното, обществено и промишлено строителство;
- Безвредни за човека, не изискват специални предпазни средства при работа.
- Абсолютна водонепромокаемост и паронепропускливост;

ОПАКОВКА

Палета, обвити в полиетиленово фолио. Етикетът съдържа името на производителя и основните характеристики на продукта.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Маса (kg/m²)	Дължина (mm)	Ширина (mm)	m² / руло	Брой рула /палет	m² / палет
3.00	12	1	12	25	300

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Характеристика		Символ	Стойност	Мерна единица	Стандарт
Вид битум		*SBS*	Еластомерен	-	-
Горна повърхност		*AL*	Гофрирано алуминиево фолио	80 mm	-
Долна повърхност		*PE*	Полиетиленово фолио	-	-
Огъваемост при отрицателни температури		$t_{(-)}$	≤ 15	°C	БДС EN 1109
Топлоустойчивост		$t_{(+)}$	> 100	°C	БДС EN 1110
Сила на скъсване при опън	надлъжно	σ_l	400 ± 100	N / 5cm	БДС EN 12311 - 1
	напречно	σ_t	400 ± 100	N / 5cm	
Число на дифузно съпротивление на водните пари		μ	> 20 000	-	БДС EN 1391
Устойчивост на растителни корени		-	Не преминават	-	БДС EN 13984
Пожарна характеристика (горимост)		*E*	Самозагасващ се	-	БДС EN 13501 - 1
Продуктов сертификат		Cer. No. 032/000845/27.12.2004		AENOR, MADRID (ES)	БДС EN 104 242
Българско техническо одобрение		Протокол № 733-05/ 19.04.2005		ЦНИП към УАСГ , София	БДС EN 13707
Система за определяне на качеството		Сертификат No. ES-0082 / 01.08.1999		IQNet, AENOR (ES)	ISO 9001:2000

Информацията, посочена в тази техническа спецификация, дава свойствата на изделията към момента на написването ѝ. Производителят запазва правото си да променя някои свойства поради непрекъснато подобряване качествата на произвежданите материали.

Адрес: СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД
1592 София, п.к. 150; ж.к. Дружба 1,
бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50
*национален телефон: **070019889**; факс: **02/979 00 60***
*web page: **www.siper.bg**; e-mail: **office@siper.bg***

СИПЕР SIPER