

POLYGLASS®

UNI EN ISO 9001

MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI E SISTEMI ISOLANTI

ЕЛАСТОМЕРНИ МЕМБРАНИ С ПОЛИЕСТЕРНА АРМИРОВКА

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

FLEXO S6

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ

ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Качествена еластомерна хидроизолационна мембрана, произведена от дестилиран битум, модифициран с SBS (стирол-бутадиен-стирол) полимер. Армировката е от нетъкан полиестер. Двете страни на изделието са покрити с лесно изгарящо, тънко полиетиленово фолио, което се разтопява изцяло и изчезва под пламъка на горелката. Неговото предназначение е да предпазва навитото рало от слепване и да го защитава от прегаряне по време на заваряването.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Еластомерна мембрана, подходяща за:

- долен слой в многопластови хидроизолационни системи за плоски покриви;
- който и да е слой в многопластови хидроизолационни системи на покривни тераси, достъпни за пешеходен трафик;
- еднослойни и двуслойни системи за основи и сутеренни стени на сгради.

1. полиетиленово фолио
2. модифициран SBS битум
3. нетъкан полиестер
4. модифициран SBS битум
5. полиетиленово фолио



СПЕЦИФИЧНИ СВОЙСТВА НА МОДИФИЦИРАНИТЕ БИТУМНИ МЕМБРАНИ

- Десетгодишна гаранция от производителя;
- Мембраните се заваряват газопламъчно с горелка, при нисък разход на пропанбутан;
- Съвършено приспособяване към всички видове строителни конструкции (бетонови, метални, панелни и др.);
- Възможност за приложение в сгради в жилищното, общественото и промишлено строителство;
- Безвредни за човека, не изискват специални предпазни средства при работа.

ОПАКОВКА

Палета, обвити в полиетиленово фолио. Етикетът съдържа името на производителя и основните характеристики на продукта.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Маса (kg/m²)	Дължина (mm)	Ширина (mm)	m² / рало	Брой рала /палет	m² / палет
3.00	10	1	10	36	360
4.00	10	1	10	25	250

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Характеристика		Символ	Стойност	Мерна единица	Стандарт
Вид битум		*SBS*	Еластомерен	-	-
Вид армировка		*TNT*	Нетъкан полиестер	-	-
Горна повърхност		*TF*	Разтопяемо фолио	-	-
Долна повърхност		*TF*	Разтопяемо фолио	-	-
Точка на омекване		t_t	> 115	°C	БДС EN 1427
Огъваемост при отрицателни температури		$t_{(-)}$	- 15	°C	БДС EN 1109
Топлоустойчивост		$t_{(+)}$	> 90	°C	БДС EN 1110
Сила на скъсване при опън	надлъжно	σ_l	780	N / 5cm	БДС EN 12311 - 1
	напречно	σ_t	460	N / 5cm	
Относително удължаване при скъсване	надлъжно	-	45	%	БДС EN 12311 - 1
	напречно	-	45	%	
Стабилност на размерите	надлъжно	-	> 0.5	%	БДС EN 1107-1
	напречно	-	> 0.5	%	
Съпротивление на раздиране	надлъжно	-	170	N	БДС EN 12310 - 1
	напречно	-	190	N	
Устойчивост на статичен товар		*L*	15	kg	БДС EN 12730
Устойчивост на удар върху полистирол с плътност 20 kg/m²		*I*	15	mm	БДС EN 12691
Водонепропускливост		*W*	> 60	*kPa*	БДС EN 1928
Пожарна характеристика (горимост)		*E*	Самозагасващ се	-	БДС EN 13501 - 1
Българско техническо одобрение		Протокол № 837-05/ 01.08.2005	ЦНИП към УАСГ , София		БДС EN 13707
Система за определяне на качеството		Сертификат No. 102719 / 21.01.2005	Bureau Veritas (BVQi) IT		ISO 9001:2000

Информацията, посочена в тази техническа спецификация, дава свойствата на изделията към момента на написването ѝ. Производителят запазва правото си да променя някои свойства поради непрекъснато подобряване качествата на произвежданите материали.

Адрес: СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД
1592 София, п.к. 150; ж.к. Дружба 1,
бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50
*ационален телефон: **0700019889**; факс: **02/979 00 60**,*
web page: www.siper.bg; e-mail: office@siper.bg

Aggiunge valore!

СИПЕР SIPER